



Mapesil AC



**Silikonska masa za
zaptivanje bez
rastvarača, otporna na
buđ, raspoloživa u 34
boja i transparentnoj**

PODRUČJA PRIMENE

Mapesil AC je silikonska masa za zaptivanje na bazi acetatnog zamreženja za zaptivanje spojeva kod materijala od stakla, keramike i eloksiranog aluminijuma. Uz prethodnu primenu premaza za poboljšanje prijanjanja **Primer FD**, može se primenjivati i na betonu, drvetu, metalu, obojenim površinama, plastici i gumi.

Mapesil AC se upotrebljava za:


- Zaptivanje dilatacionalih spojeva uz mogućnost ekspanzije do ±25% od početne dimenzije.
- Potpuno elastično zaptivanje između različitih elemenata u građevinarstvu, mašinstvu, brodogradnji, automobilskoj industriji, proizvodnji, itd.

Primeri primene:

- Zaptivanje spojeva na zidnim i podnim oblogama od keramičkih pločica i cementnih proizvoda, pod uslovom da nisu izloženi visokoj abraziji.
- Zaptivanje spojeva između lavabo/sudopera, sanitarija i keramičkih pločica u kuhinjama, kupatilima i tuš kabinama, u tonu odabrane mase sa fugovanje.
- Zaptivanje dilatacionalih spojeva u bazenima.
- Sastavljanje kompozicija od staklenih pločica i elemenata od vitraža.
- Zaptivanje vrata i prozorskih okvira.
- Zaptivanje ventilacionih kanala, vodovodnih cevi itd.
- Zaptivanje brodskih prozora, prozora i zastaklenih okvira.
- Zaptivanje rezervoara, servisnih instalacija i kotlova.
- Zaptivanje materijala različitih koeficijenata toplotne izloženosti.
- Uopšte za zaptivanje i lepljenje.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Mapesil AC je jednokomponentna silikonska masa za zaptivanje, bez rastvarača, na bazi acetatnog zamreženja, dostupna u boji ili transparentna, u obliku tiksotropne paste. Lako se nanosi na horizontalne i vertikalne površine. Vezuje



Mapesil AC



Rezanje mlaznice prema veličini fuge



Nanošenje Primer-a FD



Nanošenje Mapesil-a AC

nakon izlaganja ambijentalnoj vlažnosti vazduha i temperaturi, čime se dobija elastična masa koja ima sledeća svojstva:

- Odlična trajnost. Spojevi ostaju nepromenjeni čak i nakon višegodišnjeg izlaganja ekstremnim klimatskim uslovima, industrijskom zagađenju, iznenadnim temperaturnim promenama i dejstvu vode;
- Visoka elastičnost;
- Odlično prijanjanje na staklo, keramiku i eloksiiran aluminiјum;
- Postojanost na buđ;
- Vodootpornost i paropropusnost;
- Otpornost na hemijska sredstva;
- Fleksibilnost do -40°C i postojanost na temperaturama do $+180^{\circ}\text{C}$;
- Laka obradljivost;
- u skladu sa standardom ISO 11600 klasifikovana kao F-25-LM;
- u skladu sa brojnim međunarodnim standardima;
- uskladu sa standardima EN 15651-1, EN 15651-2, EN 15651-3 i CE oznakom.

PREPORUKE

- Ne koristite **Mapesil AC** za zaptivanje između keramičkih pločica i prirodnog kamena svetlih boja u eksterjeru, jer može da dođe do nakupljanja nečistoća na spojevima. Za tu svrhu koristite **Mapesil LM**.
- Za zaptivanje površina osetljivih na kiseline, kao što je krečnjak, koristite neutralnu silikonsku masu za zaptivanje (npr. **Mapesil LM**).
- Ne preporučuje se upotreba **Mapesil-a AC** na plastificiranim materijalima ili bitumenskim površinama, jer dolazi do oslobađanja materija koje, prodirući u masu za zaptivanje, menjaju njenu boju i smanjuju prijanjanje i otpornost.
- Postojanost **Mapesil-a AC** na hemijska sredstva je generalno odlična; međutim, zbog brojnih proizvoda i radnih uslova u kojima **Mapesil AC** može da se primeni, preporučljivo je, u slučaju nesigurnosti, uraditi probni test na uzorku.
- Ne koristite **Mapesil AC** za zaptivanje akvarijuma.
- Za zaptivanje spojeva na podovima izloženim saobraćaju visokog intenziteta, koristiti poliuretanske mase (npr. **Mapeflex PU 45 FT**) ili epoksidno-poliuretanske mase za zaptivanje (npr. **Mapeflex PU20**).

POSTUPAK PRIMENE

Priprema i proračun veličine fuge

Sve površine na koje se nanosi masa za zaptivanje mora da budu suve i čvrste, bez prašnine, ulja, masti, voska, stare boje i rde. Kako bi masa za zaptivanje ispunila svoju funkciju, mora da joj se omogući slobodno širenje i skupljanje.

Zbog toga je važno da:

- **Mapesil AC** prijava samo za stranice fuga ali ne i do dna fuge;
- je spoj tako dimenzionisan da procenjeno maksimalno širenje nije veće od 25% početne širine (na $+20^{\circ}\text{C}$);
- kod spojeva širine do 10 mm, dubina mora biti jednaka širini; kod spojeva širine od 11 do 20 mm, dubina uvek mora biti 10 mm; za veće širine, dubina mora biti jednaka polovini širine fuge. Da bi se kontrolisala dubina fuge i sprečilo da **Mapesil AC** prione za podlogu, dno fuge treba ispuniti polietilenskom trakom **Mapefoam**.

Nanošenje Primer-a FD

Ako je potrebna upotreba **Primer FD**, treba ga naneti četkicom na odgovarajuću površinu fuga a zatim ostaviti nekoliko minuta da se osuši, da bi rastvarač izvetrio. Zatim nanesite **Mapesil-a AC**.

Nanošenje Mapesil-a AC

Mapesil AC se pakuje u kartušama zapremine 310 ml; Za upotrebu, odrežite vrh kartuše iznad navoja i postavite mlaznicu isečenu pod ugлом od 45° , tako da se napravi otvor odgovarajući

veličini fuge. Kartuš stavite u pištolj i počnite da istiskujete masu.

Površinu **Mapesil-a AC** zagladite vlažnim alatom, po mogućnosti navlaženim sapunicom, pre nego se stvori opna na površini.

Zamreženje

Mapesil AC na vazduhu zamrežuje delovanjem vlage i postaje elastičan. Brzina zamreženja zavisi delimično od temperature ali je prvenstveno povezana sa vlažnošću vazduha.

Donji dijagram pokazuje brzinu zamrežavanja pri temperaturi od $+23^{\circ}\text{C}$ i 50% vlažnosti vazduha.

Čišćenje

Za čišćenje delimično zamreženog **Mapesil-a AC** sa alata i zaprljanih površina, možete da koristite obične rastvarače (npr. etil acetat, benzin, toluen). Kada se zamreženje završi, silikonska guma može da se očisti samo mehanički.

POTROŠNJA

Mapesil AC:

Potrošnja **Mapesil-a AC** zavisi od širine fuge. Neki primeri potrošnje za spojeve po ivicama i fuge trougaonog poprečnog preseka su prikazani u tabeli.

Primer FD:

100 gr/m².

PAKOVANJE

Mapesil AC: kartuše 310 ml

Primer FD: boce od 0,9 kg i 0,2 kg

BOJE

Mapesil AC se isporučuje u 34 boje iz palete boja Mapei „MAPEI COLOURED GROUTS“ i transparentnoj.

SKLADIŠTENJE

Mapesil AC ima rok trajanja 24 meseca ako se čuva na suvom i hladnom mestu i u originalnom pakovanju.


Kada se čuva na hladnom i suvom mestu (na temperaturi ne višoj od $+25^{\circ}\text{C}$), **Primer FD** ima rok trajanja 6 meseci.

UPUTSTVA O BEZBEDNOSTI KOD

PRIPREME I PRIMENE

Mapesil AC se ne smatra opasnim prema trenutnim normama u vezi sa klasifikacijom mešavina. Tokom upotrebe nosite zaštitne rukavice i naočare i preduzmite uobičajene mere predostrožnosti za rukovanje hemikalijama. Za dalje i potpune informacije o bezbednoj upotrebi proizvoda, molimo pogledajte najnoviju verziju Bezbednosnog lista.

PROIZVOD JE NAMENJEN ZA
PROFESSIONALNU UPOTREBU.



TEHNIČKI PODACI (tipične vrednosti)

Mapesil AC odgovara:

EH 15651-1
EH 15651-2
EH 15651-3

OPIS PROIZVODA

Konzistencija:	tiksotropna pasta
Boja:	transparentna + 34 boja
Gustina (g/cm ³):	1,03 (transparentna)
Sadržaj suve materije (%):	100
EMICODE:	EC1 Plus – veoma niska emisija

PODACI O PRIMENI (na +23 °C i 50% rel. vlage)

Temperatura nanošenja:	od +5 °C do +50 °C
Brzina istiskanja sa štrcaljke od 3,5 mm pod pritiskom od 0,5 MPa (g/min):	120
Vreme stvaranja površinske opne (min):	10
Skupljanje tokom vulkanizacije (%):	3,5
Brzina vulkanizacije (mm):	4 u 1 danu – 10 u 7 dana

KONAČNE OSOBINE

EN 15651-1: zaptivač za fasadne spojeve u enterijeru i eksterijeru, čak i pri niskim temperaturama:	F-EXT-INT-CC
Klasa:	25 LM
EN 15651-2: zaptivač za zastakljivanje, čak i pri niskim temperaturama:	G-CC
Klasa:	G 25 LM
EN 15651-3: zaptivač za sanitарне elemente:	S
Klasa:	XS 1
Zatezna čvrstoća – prema ISO 37 (N/mm ²):	1,6
Istezanje u trenutku loma – prema ISO 37 (%):	800
Čvrstoća kidanja (ISO 34-1, deo C) (N/mm ²):	4
Tvrdoća po Shore A (ISO 868):	20
Gustina na +25 °C (ISO 1183-1 A) (g/cm ³):	1,02
Modul istezanja meren prema ISO 8339 METODA A (N/mm ²): – na 25% istezanja: – na 50% istezanja: – na 100% istezanja:	0,20 N/mm ² 0,27 N/mm ² 0,35 N/mm ²

Maksimalno dozvoljeno pomeranje (%):	25
Otpornost na vodu:	odlična
Otpornost na starenje:	odlična
Otpornost na atmosferske agense:	odlična
Otpornost na hemijska sredstva, kiseline i razređene baze:	dobra
Otpornost na sapune i detergente:	odlična
Otpornost na rastvarače:	ograničena
Otpornost na temperature:	od -40 °C do +180 °C

PRIMER FD – TEHNIČKI PODACI (tipične vrednosti)

OPIS PROIZVODA


Konzistencija:	prozirna tečnost
Boja:	žućkasta
Gustina (g/cm ³):	0,92
Viskoznost po Brulkfeldu (mPa·s):	1–2 (rotor 1 – rpm 100)



Zaglađivanje fuge sapunicom i četkom



Zaptivanje keramičkog poda Mapesil-om AC




Zaptivanje sanitaria



Zaptivanje U profiliranog stakla




KRAJNJI SPOJ



Veličina fuge u mm (a×b)	Dužni metri po tubi
5×5	12
10×5	6
10×10	3
15×10	2
20×10	1,5
25×10	1,25
30×15	0,7
40×20	0,4

TROUGAONE FUGE



Veličina fuge u mm ($l_1 \times l_2$)	Dužni metri po tubi
5×5	25
10×10	6
10×15	3
10×20	1,5

Primer FD je lako zapaljiv. Preporučeno je držati ga dalje od otvorenog plamena i varnica, izbegavati pušenje u blizini, preduzeti mere za sprečavanje statičkog pražnjenja. Upotrebljavati ga u dobro provetrenom prostoru. Takođe, izaziva iritaciju kože i očiju, može

Takođe, izaziva irritaciju kože i očiju, može izazvati pospanost i vrtoglavicu, može izazvati oštećenja ako se proguta ili udahne, i može uzrokovati nepovratna oštećenja u slučaju dugotrajnog izalaganja.

Tokom upotrebe nosite zaštitne rukavice kako bi sprecili oštećenja kože, nosite zaštitnu odeću i preduzmite uobičajene mere predostrožnosti pri rukovanju hemikalijama.



Napomena: Imajući u vidu tehnički proces pripreme i štampe, date boje bi trebalo smatrati samo indikativnim prikazom stvarnog proizvoda.

**Zaptivanje aluminijskog
prozorskog okvira
Mapesil-om AC**

Ukoliko proizvod dođe u kontakt sa očima ili kožom, momentalno isperite velikom količinom čiste vode i potražite pomoć lekara. Nositte odgovarajuću zaštitnu opremu za respiratorični sistem. Ne upotrebljavati u prisustvu trudnica. Za dalje i potpune informacije, pogledajte našu najnoviju verziju Bezbednosnog lista.

PROIZVOD JE NAMENJEN ZA
PROFESSIONALNU UPOTREBU.

UPOZORENJE

Iako su tehnički detalji i preporuke, koje se nalaze u opisu ovog proizvoda, rezultat našeg najboljeg znanja i iskustva, sve gore navedene informacije moraju se uzeti samo kao okvirne i potvrditi u praktičnoj primeni; iz tog razloga, svi koji žele da koriste ovaj proizvod, moraju prethodno da provere da li odgovara predviđenoj primeni. Korisnik sam odgovara za posledice koje mogu da nastanu zbog nepravilne upotrebe proizvoda.

Molimo Vas da pogledate našu najnoviju verziju tehničkog lista, dostupnu na našem sajtu www.mapei.com

PRAVNO OBAVEŠTENJE

Sadržaj ovog tehničkog lista može da bude kopiran u drugi srođan dokument, ali se tako nastalim dokumentom ne vrši dopuna niti zamena uslova iz tehničkog lista koji je važeći u vreme upotrebe MAPEI proizvoda. SVAKA IZMENA FORMULACIJE ILI ZAHTEVA IZ, ILI NASTALIH NA OSNOVU OVOG TEHNIČKOG LISTA ISKLJUČUJE ODGOVORNOST KOMPANIJE MAPEI.



Ovaj simbol se koristi za prepoznavanje proizvoda Mapei koji imaju veoma nisku emisiju isparljivih organskih jedinjenja (VOC), što je certifikovano od strane GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.), međunarodne organizacije koja sprovodi kontrolu emisija kod proizvoda koji se upotrebljavaju za polaganje podnih obloža.



Naša posvećenost životnoj sredini
MAPEI proizvodi pomažu projektantima i izvođačima u realizaciji projekata sertifikovanih po LEED-u (The Leadership in Energy and INNOVATION Environmental Design), razvijenim od strane Savjeta zelenih građina SAD.

**Sve odgovarajuće reference
o ovom proizvodu su dostupne
na zahtev i na web stranici
www.mapei.com**